






# 永磁铁氧体标准尺寸与一般公差

形 状	标 准 尺 寸	不 经 磨 削 一 般 公 差	磨 削 后 一 般 公 差
	(弦)长A	$A \pm 1.5\%$	$\pm 0.2\text{mm}$
	宽B	$B \pm 1.5\%$	$\pm 0.2\text{mm}$
	厚C	$C^{+1.0}_{-0.5}\text{mm}$	$\pm 0.1\text{mm}$
	外半径R <sub>1</sub>	$R_1^{+1.0}_{-0.5}\text{mm}$	$\pm 0.1\text{mm}$
	内半径R <sub>2</sub>	$R_2^{+1.0}_{-0.5}\text{mm}$	$\pm 0.1\text{mm}$
	拱高H	$H^{+1.0}_{-0.5}\text{mm}$	$\pm 0.3\text{mm}$
	直径ØD	异性产品: $D \pm 2\%$ 同性产品: $D \pm 1.5\%$ 和 $D \pm 0.2$ 中大者	$D \pm 0.1\text{mm}$
	厚度H	$H \pm 1.0\text{mm}$	$H \pm 0.1\text{mm}$
	长度L	异性产品: $L \pm 2\%$ 同性产品: $L \pm 1.5\%$ 和 $L \pm 0.2$ 中大者	$L \pm 0.2\text{mm}$
	宽度W	异性产品: $W \pm 2\%$ 同性产品: $W \pm 1.5\%$ 和 $W \pm 0.2$ 中大者	$W \pm 0.2\text{mm}$
	厚度H	$H \pm 1.0\text{mm}$	$H \pm 0.1\text{mm}$
	长度L	异性产品: $L \pm 2\%$ 同性产品: $L \pm 1.5\%$ 和 $L \pm 0.2$ 中大者	$L \pm 0.2\text{mm}$
	宽度W	异性产品: $W \pm 2\%$ 同性产品: $W \pm 1.5\%$ 和 $W \pm 0.2$ 中大者	$W \pm 0.2\text{mm}$
	厚度H	$H \pm 1.0\text{mm}$	$H \pm 0.1\text{mm}$
	内孔Ød	异性产品: $d \pm 2\%$ 和 $W \pm 0.2$ 中大者 同性产品: $d \pm 1.5\%$ 和 $W \pm 0.2$ 中大者	$d \pm 0.1\text{mm}$
	外径ØD	异性产品: $D \pm 2\%$ 同性产品: $D \pm 1.5\%$ 和 $D \pm 0.2$ 中大者	$D \pm 0.1\text{mm}$
	内孔Ød	异性产品: $d \pm 2\%$ 同性产品: $d \pm 1.5\%$ 和 $d \pm 0.2$ 中大者	$d \pm 0.1\text{mm}$
	厚度H	$H \pm 1.0\text{mm}$	$H \pm 0.1\text{mm}$